

# BRICK®

## SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto               | Certificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU           | 1000 micron    | Poliestere non adesivo |      |

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Tessuti di destinazione                                                                       | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE |           |           | IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO |               |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| cotone, poliestere, misto cotone/poliestere - Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici | Lama                               | Pressione | Velocità  | Tempo                         | Temperatura   | Pressione          | Stacco |
|                                                                                               | 60°                                | 150 gf    | 10 cm/sec | 25 secondi                    | 155°C (311°F) | Media/Alta (4 bar) | freddo |

 Dato lo spessore del materiale si possono tagliare lettere di altezza minima di 0,5 cm.

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Preriscaldare il tessuto per 20 secondi
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a freddo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Materiale spessorato
- Mano morbida
- Effetto tridimensionale

 NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| lavaggio                      | Stiro                | Asciugatrice | Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio                              | Posizione di stoccaggio |
|-------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| fino a 40°C (a capo rovescio) | SI (a capo rovescio) | SI (cotone)  | NO               | Fino a 2 anni     | da 18°C a 26°C         | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale               |

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

 Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

