

CRAZY FLEX



per cotone e poliestere | **supporto adesivo**

Crazy Flex, il nuovo articolo Plotterfilms da taglio. Stampato Latex in alta definizione, con diversi temi e pattern, da un tocco di originalità e può legarsi bene a qualsiasi tema, classico o attuale. Potrete scegliere tra un vasto numero di proposte che cresceranno nel tempo oppure inviarci una vostra grafica per realizzare una piccola produzione personalizzata.

CRAZY FLEX

for cotton and polyester | **with adhesive carrier**

Crazy Flex is the new cutting Plotterfilms article. Printed Latex in high definition, with different themes and patterns, gives a touch of originality, well binding to any theme, from classic to current. You can choose from a vast number of proposals, growing over time or send us your own graphics to make a small personalized production!

COMPOSIZIONE/COMPOSITION	PU	BOBINE/ROLLS
SPESSORE/THICKNESS	80 MICRONS	
SUPPORTO/CARRIER	POLIESTERE/POLYESTER	LAMA/BLADE
FINITURA/COATING	LUCIDA/GLOSSY	
PRESSIONE/PRESSURE	100/120 GR	LAVAGGIO/WASHING
DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO/MINIMUM SIZE	1 CM	
OFFSET	0,42/0,47	
VELOCITA'/SPEED	100 MM/S	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	150°C	
TEMPO/TIME	12 SEC	
RIMOZIONE SUPPORTO/REMOVE CARRIER	SEMI-CALDO/SEMI-HOT	

CONSIGLI DI UTILIZZO

Si consiglia di arrotolare il materiale o riporlo al contrario su una superficie nel caso non dovesse essere utilizzato subito, per evitare possibili sollevamenti dati dal contatto con l'aria o dal clima.

- Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.
- Nella fase di **TAGLIO** ricordiamo che il materiale va intagliato in modo speculare.
- Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distaccamento di piccoli particolari.
- Nella fase di **APPLICAZIONE** dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica consigliamo di rimuovere il supporto e ripressare la stampa per altri 5/10 secondi, coprendola con una carta siliconata, per assicurare una maggiore resistenza ai lavaggi.

INDICATIONS

We suggest to roll up the material or place it insideout on a surface in case it should not be used immediately, in order to avoid possible lifting due to air contact or weather changes.

- Please note that before carving material, you must run the load of the worksheet by following the procedure of the cutter: MENU/LOADING and enter the correct size.
- Cut the material so **MIRROR**.
- During the **FILM PEELING** phase, remove the material in excess by the hand resting on the support and apply gentle pressure towards the outside.
- During the **PRINT APPLICATION** phase, after having the print pressed as specified in the technical data sheet, we suggest to remove the support and to press the print again for another 5 or 10 seconds, covering it with silicon paper, in order to assure a greater resistance to washing.

N.B. I seguenti dati tecnici sono i risultati dei nostri laboratori, consigliamo, in ogni caso, di effettuare dei test prima di iniziare la produzione. Vi consigliamo anche di non riporre i materiali in luoghi umidi o con temperature elevate. Il prodotto da noi sviluppato può subire variazioni al fine di migliorare lo stesso.

PLS NOTE. The following technical data are the result of our laboratory studies. We suggest, anyway, to do small trials before starting with production. We also suggest not to stock the materials in moist or high temperature rooms. Our materials could have improvements through time.