

SCHEDA TECNICA

ATE100

010

Metodo di misura A.F.E.R.A.=Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs

Applicazioni

Application Tape per il trasferimento di lettere e loghi autoadesivi prespaziati. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.

Tipo di Supporto

Polietilene LDPE/HDPE

Spessore Medio (AFERA 4006) +-10% micron

105

Colore

Trasparente

Tipo di Adesivo

Acrilico

Adesività su Acciaio (AFERA 4001) +-10% cN/cm

140

Carico di Rottura Longitudinale (4004) daN/cm

>2

Carico di Rottura Trasversale (4004) daN/cm

>1,7

Allungamento Max Longitudinale (4005) %

>450

Allungamento Max Trasversale (4005) %

>600

Consigli per l'Utilizzo

Il tubo in cartone dove è avvolto il prodotto ha un diametro interno di 76mm (3"). Il film deve essere applicato con un tensionamento non superiore a 0,5%.

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità sulla superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. I valori sopra riportati sono risultati medi di prove di laboratorio, che non devono però essere considerati come delle specifiche del prodotto. L3A non può in nessun caso essere tenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti e della relativa applicazione. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.